


DATOS DE LA MUESTRA

Ancho (mm)	800	
Alto (mm)	500	
Apertura	Practicable	
Transmitancia térmica según DB HE del CTE (W/m²K) (Sólo para España)	3,8	
Transmitancia térmica según EN 10077	4,2	
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3 (dB)	Rw: 30 C: -1 Ctr: -4	

PRESTACIONES DE CADA MÓDULO

Módulo	Ventana abatible			
Ancho (mm)	800			
Alto (mm)	500			
Composición	4 (10) 4			
Prestaciones del vidrio	Ug: 3,00	Rw: 29	C: -1	Ctr: -4
Serie	2300			
Sección de marco (mm)	40			
Sección de hoja (mm)	48			
Espesor de perfilería (mm)	1,3			
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 *	4			
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 *	9A			
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN 12210 *	C5			


*Valores obtenidos en ventana de 2 hojas de dimensiones 1105 x 1210 mm.



FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Sistemista	ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm)	800
Alto de la muestra (mm)	500
Área de la muestra (m²)	0,40
Descripción	Practicable
Modelo	2300
Fecha	08/08/2012

Frecuencia (Hz)	R en dB de octavas
125	22
250	18
500	26
1000	32
2000	37



Índice global de reducción acústica según ISO 717-7	Rw: 30 C: -1 Ctr: -4
Índice global de reducción acústica, ponderado A, R_A	29 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles R_{Atr}	26 dBA

Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.



FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO

CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN DB HE DEL CTE (SÓLO VÁLIDO PARA ESPAÑA)

La transmitancia térmica de los huecos U_H (W/m²K) se determina mediante la siguiente expresión:

$$U_H = (1 - F_M) \cdot U_{H,V} + F_M \cdot U_{HM}$$

siendo:

U_H = La transmitancia térmica en W/m²K.

F_M = La fracción de marco del hueco.

$U_{H,V}$ = La transmitancia térmica del vidrio del hueco.

U_{HM} = La transmitancia térmica del marco del hueco.

Módulo	F_M	$U_{H,V}$	U_{HM}	U_{Hi}
Ventana abatible	0,28	3,00	5,7	3,76

$$U_H \text{ (W/m}^2\text{K)} = 3,8$$

CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)

La transmitancia térmica de un hueco U_w , se calcula como:

$$U_w = \frac{U_g \cdot A_g + U_j \cdot A_f + L_j \cdot \psi}{A_f + A_g}$$

siendo:

A_f = La superficie en m² del marco.

U_g = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m²K.

U_f = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m²K.

A_g = La superficie del vidrio en m².

L_j = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m.

ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco.



Módulo	U_f	U_g	A_f	A_g	L_j	U_w
Ventana abatible	>5.7	3,00	0,11	0,29	2,23	4,15

$$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)} = 4,2$$

FICHA JUSTIFICATIVA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

1. Datos

Capital de provincia	Valencia	Altura sobre el mar	8
Desnivel	0	Zona climática	B3
% de huecos	0 a 10	Orientación	S
Reducción acústica exigida hueco	30	Tipo de edificio	Residencial y hospitalario (Dormitorios)

2. Verificación de cumplimiento

CARACTERÍSTICA	VALOR SEGÚN CTE	VALOR DE LA MUESTRA	CUMPLIMIENTO
Permeabilidad al aire	1	4	CUMPLE
Estanqueidad al agua	-	9A	CUMPLE
Resistencia al viento	-	C5	CUMPLE
Transmitancia térmica	5,70	3,76	CUMPLE
Aislamiento acústico	25,00	26,00	CUMPLE
Factor solar	-	0,55	CUMPLE



Pablo Sabarís Escudero

Valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, que ha sido validado por el laboratorio acreditado del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores relativos a los vidrios y cajones de persiana se han de justificar mediante las correspondientes fichas técnicas. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado y el cumplimiento de la normativa técnica de edificación correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia al viento y estanqueidad al agua están hechos sobre una muestra de referencia y el comportamiento real deberán ser ensayados o calculados. Las medidas máximas de los módulos deberán ser comprobadas mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.